

試驗報告



報告編號：TV-23-00001

頁數：1 OF 1

報告日期：112年01月19日

昕澄國際有限公司
台中市南屯區文心路一段324號11F-1

產品名稱：PPR 無規共聚聚丙烯
產品型號：POLYMELT ML5, POLYMELT Fiber Mr5
產品顏色：藍色, 綠色
製造廠商：Polymelt
供應廠商：Polymelt
送驗廠商：昕澄國際有限公司
收件日期：112年01月03日
試驗日期：112年01月03日~112年01月19日
備註：1. 以上資料(產品名稱、送驗廠商、收件日期及試驗日期除外)及
下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗方法	試驗結果	RL
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	%	參考 CNS 15138-1:2012, 以氣相層析質譜儀 (GC/MS)執行	未檢出(n.d.)	0.003
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)			未檢出(n.d.)	0.003
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)			未檢出(n.d.)	0.003
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)			未檢出(n.d.)	0.010
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)			未檢出(n.d.)	0.010
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)			未檢出(n.d.)	0.003
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)			未檢出(n.d.)	0.003
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)			未檢出(n.d.)	0.003

註：1. 本試驗報告可塑劑含量試驗委託 SGS 雜貨實驗室-台北執行

2. 可塑劑試驗條件說明如下：

(1) mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm

(2) n.d. = Not Detected (未檢出); 小於 RL

(3) RL = (報告極限值)

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人